



## Alpina Грунтовка по дереву

Прозрачная грунтовка-антисептик для дерева снаружи помещения.



### КРАТКИЙ ОБЗОР

#### Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л; 10л;

#### Назначение:

Бесцветная грунтовка-антисептик для необработанной древесины снаружи помещения, а также для двусторонней обработки поверхностей окон и дверей. Сохраняет текстуру дерева, предохраняет древесину от появления синевы, плесени водорослей, грибков и насекомых-древоточцев, обеспечивает длительный срок службы финишного покрытия лаками, эмалями и лазурями.

#### Свойства:

Продукт обеспечивает надежную защиту от биопоражений за счет содержания эффективного комплекса биоцидных добавок. Выравнивает впитываемость и при этом сохраняет дышащие свойства древесины. Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания. Улучшает адгезию к финишным покрытиям лаками, эмалями, лазурями.

#### Пригодные подложки:

Сухие деревянные конструкции или изделия из дерева, только для наружных работ. Влажность древесины не должна превышать для лиственных пород 12% и хвойных пород 15%. Непригодна для древесины, длительное время соприкасающейся с землей или водой, для сооружений, содержащих пищевые продукты и корма, а также ульев. Допускается обработка наружных окон и дверей материалом **Alpina Грунтовка по дереву** со всех сторон.

#### Цветовые тона/ колеровка:

прозрачный;

#### Время высыхания/ Температура применения :

При температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)% поверхность сухая «от пыли» через 8ч. Нанесение слоя лака, эмали или лазури - через 12 часов. Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°С.

#### Инструмент :

Наносить кистью для алкидных лаков и эмалей или окунанием. Инструменты после использования очистить разбавителем "Alpina", уайт-спиритом или сольвентом. Материал НЕ рекомендуется наносить методом распыления!

#### Способ нанесения:

##### Перед использованием тщательно перемешать.

Наносить в 1-2 слоя в зависимости от впитываемости древесины, тщательно втирая грунтовку. Все поверхности должны быть загрунтованы до монтажа. На торцевые стороны и на кромки наносить грунтовку поперёк волокон 2-3 раза слой за слоем (мокрое по мокрому) до насыщения.

#### Расход:

примерно 100 мл/м<sup>2</sup> на 1 слой. Расход грунтовки зависит от сорта дерева и вида распила. Наносить только на сухое дерево.

#### Структура покрытия /разбавление:

##### Грунтовочный слой снаружи:

Alpina Грунтовка по дереву, разбавление НЕ рекомендовано, т к снижает биологическую эффективность продукта.

##### Промежуточный слой и финиш:

лак, эмаль или лазурь из ассортимента Alpina.

#### Состав:

уайт-спирит, алкидная смола, функциональные добавки, биоцидные и инсектицидные добавки. Содержание летучих органических веществ (ЛОС): < 720 г/л. Содержит: алифатические и ароматические углеводороды, циклические соединения < 2% ароматические вещества, изобензофуран – 1,3 – дион, пропиканазол, перметрин, 2-бутанон оксим, 3-иодо-2-пропинил бутилкарбамат, кобальт бис (2-этилгексанат).



## Альпина Грунтовка по дереву

### ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

#### Подготовка подложки:

При необходимости поверхность подшлифовать и обеспылить. Шлифовальную пыль, опилки, смолу, загрязнения и разделяющие вещества тщательно удалить соответствующим инструментом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, сухим с несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и т.п.).

#### Новые деревянные конструкции:

Щероховатую поверхность древесины зашлифовать в направлении волокон, основательно очистить, удалить выступающие на поверхность древесины вещества (смолу и засмолки). Смолосодержащую древесину перед лакированием отшлифовать.

#### Влажность древесины:

При грунтовании, окрашивании, лакировании влажность древесины не должна превышать для лиственных пород 12% и хвойных пород 15%.

#### Покрyтия с плохой несущей способностью:

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью, засоренные, мелящиеся - полностью удалить до прочного основания.

#### Необработанная старая древесина:

Посеревшие, обветшалые, пораженные поверхности древесины сошлифовать до неповрежденной древесины с хорошей несущей способностью, основательно очистить и обеспылить.

#### Покрyтия лаками, эмалями, с хорошей несущей способностью:

Старое лакокрасочное покрытие предварительно сошлифовать или убрать с помощью удалителя красок. Предварительно протестировать подложку на совместимость с Альпина Грунтовка по дереву пробным нанесением.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Меры предосторожности:

Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от источников воспламенения/нагрева/искр/открытого огня. При использовании - не курить, не принимать пищу. Использовать на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. Избегать вдыхания газа/пара/пыли/аэрозолей, может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды, может вызывать раздражение и аллергическую реакцию. ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА, может вызывать необратимые последствия. При попадании осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Не вызывать рвоту! Немедленно обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Более полная информация по безопасному обращению находится в паспорте безопасности продукта и на сайте компании.

#### Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке при температуре от -40°C до +40°C, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения: 5 лет в закрытой оригинальной упаковке с даты изготовления.

#### Утилизация:

Утилизацию отходов проводить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

#### ТИ по состоянию на сентябрь 2018

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.