

Alpina Эмаль универсальная

Эмаль на алкидной основе для дерева и металла, колеруемая в насыщенные и яркие цвета, для наружных и внутренних работ.



ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л; 10л;

Назначение:

Алкидная эмаль для дерева и металла, колеруется в насыщенные и яркие оттенки с отличной укрывистостью и светостойкостью. Подходит для использования внутри и снаружи помещения. При необходимости возможно применение на минеральных поверхностях внутри помещения.

Свойства:

Создает яркую, гладкую, устойчивую к царапинам поверхность. Эмаль усилена полиуретаном, что обеспечивает создание эластичного покрытия, стойкого к ударам и атмосферным воздействиям. Продукт колеруется в широкий диапазон оттенков.

Пригодные подложки:

Прогрунтованные или предварительно окрашенные поверхности из дерева, металла и твердого ПВХ внутри и снаружи помещения. При необходимости также можно окрашивать минеральные поверхности, цементные штукатурки, бетон, гипсокартон, стеклообои внутри помещения.

Цветовые тона/ Колеровка:

База 1: белая

База 3: прозрачная

База 1 может применяться как белая эмаль или заколерованная машинным способом с помощью Alpina ColorMix или в ручную с помощью концентратов Alpina Tint.

Для насыщенных оттенков необходимо использовать Базу 3, заколерованную с помощью Alpina ColorMix.

Время высыхания/ Температура применения :

При температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% поверхность сухая «от пыли» через 8 ч. Нанесение следующего слоя возможно через 12 часов.

Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.

Степень глянца:

гляцевая и *шелковисто-матовая

Инструмент:

Наносить распылителем, кистью или валиком для алкидных эмалей.

Инструменты после использования очистить разбавителем "Alpina", уайт-спиритом или сольвентом.

Способ нанесения

перед использованием тщательно перемешать. Нанести эмаль в 2 слоя. На неокрашенные поверхности предварительно нанести грунтовку Alpina Грунтовка по дереву или Alpina Grundierung für Metall.

Расход:

80–120 мл/м² на один слой на гладкой поверхности в зависимости от цвета эмали. На шероховатых поверхностях расход увеличивается. Реальный расход определяется пробным нанесением.

Структура покрытия /Разбавление:

грунтовочный слой:

Alpina Grundierung für Metall без разбавления или

Alpina Грунтовка по дереву без разбавления

промежуточный и финишный слой:

Alpina Эмаль универсальная без разбавления.

При необходимости (нанесение распылением) непосредственно перед нанесением добавить разбавитель "Alpina" не более 10% от массы продукта, затем тщательно перемешать до однородности продукта.

Состав:

модифицированная алкидная смола, уайт-спирит, пигменты, наполнители, функциональные добавки, сиккативы.

Содержание летучих органических веществ (ЛОС): < 435 г/л.

Содержит: алифатические и ароматические углеводороды, циклические соединения < 2 % ароматические вещества, изобензофуран-1,3-дион, 2,4-диизоцианат-1-метилбензол, 2-бутанон оксим, кобальт бис (2-этилгексанат), 2,5-фурандион, соли металлов.



Alpina Эмаль универсальная

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Очистить поверхность от загрязнений. При необходимости подшлифовать и обеспылить. Основание после очистки должно быть прочным и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и т.п.).

Металлические поверхности:

Очистить поверхность от рыхлой ржавчины ручной или машинной шлифовкой, обеспылить и обезжирить. Загрунтовать продуктом **Alpina Grundierung für Metall**.

Новые деревянные конструкции:

Шероховатую поверхность древесины зашлифовать в направлении волокон, основательно очистить, удалить выступающие на поверхность древесины вещества (смола и засмолки). Смолосодержащую древесину перед лакированием промыть универсальным нитрорастворителем. Древесину снаружи грунтовать материалом **Alpina Грунтовка по дереву**.

Твердый ПВХ:

Поверхности из ПВХ заматовать и обеспылить.

Покрyтия с плохой несущей способностью:

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Покрyтия лаками, эмалями, с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрyтия заматовать и обеспылить. Предварительно протестировать подложку на совместимость с **Alpina Эмаль универсальная** пробным нанесением.

Цементные штукатурки и бетон:

На чистые слабо впитывающие или соответственно гладкие основания нанести грунтовочное покрyтие **Alpina Эмаль универсальная**. Нормальные или сильно впитывающие основания предварительно прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка .

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Меры предосторожности:

Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр/открытого огня. При использовании - не курить, не принимать пищу. Использовать на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. Избегать вдыхания газа/пара/пыли/аэрозолей, может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды, может вызывать раздражение и аллергическую реакцию. ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА, может вызывать необратимые последствия. При попадании осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Не вызывать рвоту! Немедленно обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Более полная информация по безопасному обращению находится в паспорте безопасности продукта и на сайте компании.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке при температуре от -40°C до +40°C, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения: 3 года в закрытой оригинальной упаковке с даты изготовления.

Утилизация:

Утилизацию отходов проводить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

ТИ по состоянию на сентябрь 2018 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.