

LIGNOFIX TOP

Идеальная защита древесины



LIGNOFIX TOP представляет собой жидкий препарат, обладающий профилактическим и ликвидирующим действием на дереворазрушающих насекомых (например, точильщики, учаси) и профилактическое действие на дереворазрушающие и деревоокрашивающие грибы (такие как домовый гриб, офиостомовые) и плесень. Он предназначен для поверхностной пропитки древесины внутри (например, кровля, кровля, пол) и снаружи без прямого и постоянного контакта с землей (например, заборы, деревянные конструкции). Он не должен использоваться для древесины, вступающей в непосредственный контакт с пищевыми продуктами, кормами и питьевой водой, или для обработки древесины для производства детской мебели и игрушек.

Типовое обозначение в соответствии с ČSN 49 0600-1: F_B, P, B, I_P, 1, 2, 3, S, включая ликвидацию дереворазрушающих насекомых.

Инструкция по применению: После разбавления нанести раствор опрыскиванием или погружением на идеально очищенную древесину. Удалите пораженную насекомыми древесину, включая не менее 0,5 м от края видимой атаки, и замените ее новой; если поражена каменная кладка, удалите штукатурку, очистите швы, обожгите с помощью горелки и превентивно обработайте Lignofix Stabil Extra от производителя STACHEMA CZ.

Хранение: В оригинальной герметично закрытой таре, отдельно от продуктов питания, напитков и кормов при температуре от +5°C до 25°C. Защищать от замораживания.

Срок хранения: 24 месяца от даты выпуска (см.на упаковке) при соблюдении условий хранения.

Фасровка: 0,5 кг, 1,0 кг

Примечание: приведенная информация также относится к цветным модификациям этого продукта. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием продукта.

Расход: 1 кг концентрата на 100 м².

Концентрация растворов (разведение водой или этанолом)		
Lignofix TOP	внутри	снаружи
РАЗВЕДЕНИЕ	1 : 19	1 : 9 až 1 : 19
Min. Расход концентрата (г/м²)	10	10 - 15
Кратность обработки (в зависимости от влажности и плотности древесины)	1 - 2 x	1 - 2 x
Срок защиты	*	**
Снаружи необходимо укрыть краской для предотвращения появления трещин. Перед нанесением других покрытий рекомендуется время высыхания 3 дня.		

Используйте продукт безопасно. Внимательно изучите информацию об упаковке и продукте перед его использованием.

Состав: 5 г/кг flufenoxuron; 1,2 г/кг fenoxycarb; 60 г/кг propiconazol;
60 г/кг 3-iod-2-propinyl-butylkarbamát (IPBC); 20 г/кг permethrin

Меры предосторожности, приёмы оказания первой помощи: см. на тикетке и в паспорте безопасности (файлы для скачивания на сайте www.stachema.cz).

Утилизация: Пустая тара и упаковка с остатками продукта подлежат утилизации как опасные отходы.

Дата ревизии: 24.11.2016