

ДЕКОРАТИВНОЕ РЕЛЬЕФНОЕ ПОКРЫТИЕ

Готовая к применению штукатурка на основе силиконового связующего для наружных и внутренних работ.

- Образует долговечное экологически чистое покрытие
- Паропроницаемое покрытие, легкое в уходе
- Проста и удобна в применении
- Стойкая к воздействию грибка, плесени и водорослей
- Скрывает мелкие дефекты поверхности

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фактурная штукатурка на основе силиконового связующего идеально подходит в качестве декоративно-защитного покрытия для теплоизоляционных систем фасадов «мокрого» типа. Хорошо скрывает небольшие дефекты основания.

Подходит для нанесения снаружи и внутри зданий и помещений на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д.

КОЛЕРОВКА

Колеровка штукатурки осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом в пастельные тона.

Советы по окраске и более подробную техническую информацию о продукте Вы найдете на сайте www.olsta.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отслаивающиеся слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпатлёвочных составов. Шпатлёвку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щётки или пылесосом. Предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Exterior Primer.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением штукатурку тщательно перемешайте. Для нанесения используйте структурный валик или краскопульт. Штукатурка наносится при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C. Полное высыхание покрытия – от 48 до 72 часов в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности окружающей среды. Влажная уборка поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после нанесения штукатурки.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки материала утилизируйте со строительными отходами или как бытовой мусор.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ	Специальная силиконовая эмульсия
СОСТАВ	Акриловая дисперсия, специальная силиконовая эмульсия, диоксид титана, мраморный наполнитель, функциональные добавки, вода.
ПЛОТНОСТЬ	1,77÷1,80 г/см ³
РАСХОД	По подготовленной и грунтованной поверхности от 1,0 – 1,5 кг/м ²
ВЫСЫХАНИЕ	полное высыхание — через 48 часов, при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65 %.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	Рабочие инструменты промыть водой.
ХРАНЕНИЕ	36 месяцев с даты изготовления при не вскрытой заводской упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5 °C до 25 °C.

ТУ 5772-006-21326390-2013

ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»
170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80
www.olsta.ru