

№	Качественные признаки		СОРТ А	СОРТ В	СОРТ С
1	Сучки	Здоровые светлые сросшиеся круглые, овальные и продолговатые	Допускаются диаметром до 1/3 ширины изделия	Допускаются любого размера	Допускаются любого размера
		Здоровые всех видов с трещинами и раковинами	Не допускаются	Допускаются с трещинами до 1,0 мм и раковинами до 5 мм	Допускаются без ограничений
		Частично сросшиеся	Не допускаются	Допускаются при срастании не менее 1/2 контура сучка	Допускаются
		Несросшиеся выпадающие а также отверстия от выпавших сучков	Не допускаются	Не допускаются единичные выпавшие ребровые сучки и небольшие повреждения на ребровых сучках такие как выщерблины на кромках	Допускаются
		Загнившие, гнилые и табачные	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются
		Частично сросшиеся сшивные	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются
2	Трещины	Пластевые сквозные	Допускаются с выходом в торец длиной до 100 мм	Допускаются длиной не более 1/3 изделия	без ограничений суммарной длиной не более 80 % изделия
		Пластевые сквозные без выхода в торец и на кромку	Не допускаются	Допускаются шириной не более 1,0 мм и длиной не более 1/4 изделия	Допускаются не более 5 шт. на погонный метр
		Пластевые сквозные с выходом в торец	Допускаются трещины усушки длиной равной ширине доски с каждого конца	Допускаются длиной не более 150 мм с каждого конца и толщиной не более 1 мм	Допускаются длиной не более 300 мм
3	Сердцевина	С выходом на лицевую пласт	Допускаются местами длиной не более 200 мм на погонный метр	Допускается	Допускается
4	Смоляные кармашки	Открытые	Не допускаются	Допускаются длиной не более 50 мм	Допускается
		Прикрытые	Допускаются размером до 3x20мм не более 2х на погонный метр	Допускаются	Допускается
5	Прорость (вросшая кора)	Односторонняя открытая темная и светлая	Не допускаются	Допускается шириной до 200 мм и длиной до 100 мм в количестве до 1 шт. на изделие	Допускается
6.	Гниль		Не допускается	Допускается твердая гниль общей площадью до 1/10 площади изделия	Допускается
7.	Дефекты производства	Вырыв, выхват, запил, вмятина, скол, задр, выщерблина	Не допускаются	Допускаются глубиной менее 0,5 мм и площадью не более 15x300 мм не более 1 на 1 погонный метр	Допускается общей площадью не более 1/5 от площади изделия
		Бахрома ворсистость нерпострог	Не допускается	Допускается площадью до 1/10 поверхности изделия	Допускается площадью до 1/5 поверхности изделия
		Волнистость поверхности	Допускается гладкая без рисок и ворсистости глубиной до 0,5 мм	Допускается с отдельными ворсистыми участками глубиной до 1,5 мм	Допускается
8.	Изменения окраски	Химические окраски и грибные поражения	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются пятна красной плесени и посинения общей площадью не более 1,5 площади изделия не более 10 % объема
9.	Покоробленность	Продольная по кромке	Не допускается	Допускается со стрелой прогиба до 0,2 % от длины изделия	Допускается со стрелой прогиба до 0,4 % от длины изделия
		Продольная по пласти	Не допускается	Допускается со стрелой прогиба до 0,4 % от длины изделия	Допускается со стрелой прогиба до 0,6 % от длины изделия
		Поперечная	Не допускается	Допускается со стрелой прогиба до 0,5 % от ширины изделия	Допускается со стрелой прогиба до 0,8 % от ширины изделия
		Крыловатость	Допускается с отклонением от плоскостности до 0,2 % от длины изделия	Допускается с отклонением от плоскостности до 0,35 % от длины изделия	Допускается с отклонением от плоскостности до 1 % от длины изделия
11.	Нарушения размеров профиля	Несоответствие размеров элементов поперечного сечения профиля	допускаются отклонения в пределах 1,5 % от номинальных размеров	допускаются отклонения в пределах 2 % от номинальных размеров	допускаются отклонения в пределах 2,5 % от номинальных размеров
		Нерпострог кромки гребня	Допускается на 1/5 длины изделия с отклонением ширины гребня до 2 мм	Допускается на 1/3 длины изделия с отклонением ширины гребня до 2 мм	Допускается на 2/3 длины изделия с отклонением ширины гребня до 2 мм
		Дефекты нижней кромки паза	Допускаются отдельные утоньшения до 20 % ее толщины на длине не более 1/5 изделия	Допускаются повреждения, утоньшения или отсутствие нижней кромки паза длиной до 1/4 изделия	Допускаются повреждения, утоньшения или отсутствие нижней кромки паза длиной до 1/5 изделия
12.	Червоточина		Не допускается	Не допускается	Допускается на площади не более 1/10 от площади поверхности изделия