



Монтаж бамбуковых панелей

Инструменты и материалы

- строительный уровень;
- линейка;
- рулетка;
- карандаш;
- строительный нож;
- наждачная бумага;
- грунтовка;
- резиновый шпатель;
- клей «Европласт Универсальный» (Россия) или «Tytan Classic Fix»;
- клеевой пистолет;
- краскопульт, валик или кисть;
- краска «Tikkurila Harmony».

Панели должны находиться в помещении, предназначенном для монтажа от 3 до 5 дней до начала работ.

Рекомендации перед началом работ

1. Панели необходимо вынуть из упаковки и полиэтилена, положить на ровную горизонтальную поверхность.
2. Выровняйте поверхность с помощью шпаклевки и покройте её акриловой грунтовкой глубокого проникновения.
3. Перед установкой закончите все влажные работы в комнате (заливка полов, штукатурка).
4. Влажность в помещении должна быть не выше 65%, комнатная температура 20-25°C.



Как обрезать бамбуковую панель

1. Замерьте точное расстояние, необходимое для монтажа панелей.
2. Карандашом отмерьте линию отреза на панели.
3. Строительным ножом сделайте предварительные надрезы, а затем выпилите необходимую часть панели.
4. Обрезанный край зашкурьте наждачной бумагой.

Монтаж панелей

День первый:

1. Определите, как именно вы будете укладывать панели: горизонтально или вертикально.
2. Сделайте разметку на стене, с помощью строительного уровня или отвеса.
3. Перед нанесением клея, внимательно прочитайте инструкцию по применению данного клея. Нанесите клей по периметру задней поверхности, а также на все выступающие участки обратной стороны панели.
4. Приложите панель к стене, придавливая прилегающие участки, края и углы. Особое внимание уделяйте швам. Излишки клея удаляются с помощью резинового шпателя.
5. Для монтажа следующей панели следуйте намеченной разметке.
6. Затем панели грунтуются. Используйте акриловую грунтовку. Наносить грунтовку следует в один слой. Дайте грунтовке высохнуть не менее 24 часов.



День второй:

7. Панели окрашиваются с помощью кисти, валика или краскопульты акриловой краской на водной основе для стеновых покрытий в два слоя. Для избегания появления разводов второй слой рекомендуется наносится с помощью краскопульты. Перед нанесением краски проведите тест на одной из наклеенных панелей.