

MM150-12 12 В 150 Ач

Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы MNB серии MM изготовлены по технологии AGM

- Высокая производительность, не требует обслуживания, низкий саморазряд
- 100% контроль качества и высокая надежность
- Уникальная формула сплава сетки и обновленные технологии
- Более 260 циклов перезарядки при 100% разряде
- Более 500 циклов перезарядки при 50% разряде




Габариты и вес

Длина, мм.....	484
Ширина, мм.....	171
Высота, мм.....	241
Полная высота, мм.....	241
Вес, кг.....	42.9

Технические характеристики

Номинальное напряжение	12 В
Число элементов	6
Срок службы	12 лет
Номинальная емкость (25°C)	
10 часовой разряд (10.8 В)	150 Ач
3 часовой разряд (10.8 В)	112.5 Ач
1 часовой разряд (10.5 В)	85 Ач
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C).....	4 мΩ
Саморазряд	
3% емкости в месяц при 20°C	
Рабочий диапазон температур	
Разряд	-15~50°C
Заряд	-10~50°C
Хранение	-20~50°C
Макс. разрядный ток (25°C)	1200 А (5с)



Применение:

- Источники бесперебойного питания
- Системы связи и телекоммуникаций
- Системы солнечной и ветроэнергетики
- Автономные системы электроснабжения



Конструкция батареи:

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Контейнер	Крышка	Герметик	Клапан	Терминал	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Эпоксид	Резина	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

Спецификации:

Использование	Способ заряда	Напряжение заряда при 25°C	Температурная компенсация	Макс. ток заряда	Время заряда при 25°C		Температура °C
					100% разряд	50% разряд	
Буферный режим	Постоянное напряжение & Постоянный текущий заряд (с ограничением по току)	13.5-13.8 В	-18 мВ/°C	45 А	24	20	0~40
Циклический режим		14.5-15.0 В	-30 мВ/°C	45 А	16	10	


Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
9.60V	327	252	151	92.7	54.8	39.5	31.5	26.9	18.5	15.3	8.09
9.90V	317	246	148	91.3	54.5	39.2	31.3	26.8	18.4	15.2	8.08
10.2V	304	237	143	89.0	54.0	39.0	31.1	26.6	18.3	15.2	8.05
10.5V	291	229	140	86.2	53.2	38.7	30.9	26.4	18.2	15.1	8.01
10.8V	275	217	135	83.4	51.8	37.5	30.3	25.6	17.6	15.0	7.95


Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°C)

В	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
9.60V	3532	2767	1691	1057	635	464	371	318	220	182	97.1
9.90V	3426	2701	1658	1041	631	461	368	316	219	182	96.9
10.2V	3284	2601	1607	1015	625	458	366	314	217	181	96.6
10.5V	3143	2512	1568	983	616	455	363	312	216	180	96.1
10.8V	2967	2380	1510	951	600	441	352	303	209	179	95.4


Характеристики разряда




Характеристики саморазряда




Характеристики заряда



Влияние температуры на емкость



Срок службы в буферном режиме



Срок службы в циклическом режиме

